

Gegenstand:	ANFORDERUNGEN AN DIE MESSUNG DER SCHICHTDICKE FÜR 3 TESTS (ERICHSEN-TIEFUNG, DORNBIEGEPRÜFUNG UND KUGELSCHLAGPRÜFUNG)
Vorschlag:	Arbeitsgruppe Pulver (10. June 2010)
QUALICOAT Beschlussfassung:	TK/Vorstandssitzung vom 23. Juni 2010 <i>(Ratifikation am 4. November 2010)</i>
Inkraftsetzung:	1. Januar 2011
Betroffene Teile der Vorschriften:	Ein Satz wurde gestrichen und der folgende neue Text in 2.6, 2.7 und 2.8 angefügt:

2.6 Erichsen-Tiefung

[...]

~~Um aussagekräftig zu sein, muss der Test an einer Beschichtung vorgenommen werden, deren Dicke nahe dem vorgeschriebenen Minimalwert liegt.~~

[...]

Im Falle eines negative Resultats wird der Test auf einer beschichteten Probe wiederholt, welche die folgenden Schichtdicken aufweist:

- Klasse 1 und 2: 60 bis 70 µm
- Klasse 3: 50 bis 60 µm

2.7 Dornbiegeversuch

~~Um aussagekräftig zu sein, muss der Test an einer Beschichtung vorgenommen werden, deren Dicke nahe dem vorgeschriebenen Minimalwert liegt.~~

[...]

Im Falle eines negative Resultats wird der Test auf einer beschichteten Probe wiederholt, welche die folgenden Schichtdicken aufweist:

- Klasse 1 und 2: 60 bis 70 µm
- Klasse 3: 50 bis 60 µm

2.8 Kugelschlagprüfung

[...]

~~Um aussagekräftig zu sein, muss der Test an einer Beschichtung vorgenommen werden, deren Dicke nahe dem vorgeschriebenen Minimalwert liegt.~~

[...]

Im Falle eines negative Resultats wird der Test auf einer beschichteten Probe wiederholt, welche die folgenden Schichtdicken aufweist:

- Klasse 1 und 2: 60 bis 70 µm
- Klasse 3: 50 bis 60 µm